

Línea Limecoat

Limewax

Cera natural de protección

Cera de abeja natural y agua de cal para proteger los estucos de cal interiores. Hidrofuga la superficie sin cerrarla al vapor de agua y, tras el bruñido, le da un tacto suave y un aspecto satinado.

01 — PRODUCTO

Naturaleza

Cera natural de protección

Uso

Interior

Aplicación

Paramentos verticales · Techos

Acabado

Satinado · tacto suave

Herramienta

Brocha · mopa o tejido de lana para bruñir

Color

Tostado transparente

02 — CARACTERÍSTICAS

Limewax es el estrato final del sistema de agua directa de Limestucco Fino, para duchas y superficies interiores en contacto con agua. PRS Performance impide que el estuco absorba agua, aceites y grasas; Limewax completa el cierre del poro y aumenta la resistencia de la superficie.

Hidrofugante

Transpirable

Durable

De origen natural

03 — APLICACIONES

	Interior	Exterior
Pared	Apto	No apto
Techo	Apto	No apto
Zona húmeda sin agua directa	Apto	No apto
Agua directa	Apto	No apto

Soportes compatibles

La preparación de cada soporte se detalla en el Manual de instalación Limewax.

04 — DATOS TÉCNICOS

Tipo	Composición
Cera natural de protección	Agua de cal, cera de abeja y aditivos naturales
Dilución	Aspecto
Sin diluir	Líquido espeso a 21 °C
Número de manos	Consumo orientativo
Hasta saturar el soporte, según su absorción	0,2 L/m² · por capa
Secado total	Secado entre manos
24 h	30–60 min
Formato comercial	Temperatura de aplicación
1 L · 4 L · 15 L	5–30 °C

PRESTACIONES

Viscosidad	385 ± 6,4 mPa·s	a 21 °C
pH	9	

05 — SISTEMA DE APLICACIÓN

01	02	03	04	05
Soporte seco, firme, bien adherido y libre de polvo, manchas o impurezas	Extender Limewax a brocha en capas finas y uniformes	Bruñir con mopa o tejido de lana limpio entre 30 y 60 min después	Repetir hasta saturar el soporte	Secado completo 24 h

Preparación de soportes, herramientas, tiempos y criterios de ejecución: manual de instalación de Limestucco →

06 — CONDICIONES Y LIMITACIONES

Temperatura de aplicación 5–30 °C

Almacenamiento	Envase original cerrado herméticamente, en lugar fresco y protegido. Limpiar los restos con agua tibia para cerrar bien el envase.
Conservación	Máx. 24 meses desde fabricación
Limitaciones	Uso interior. No aplicar con riesgo de heladas, viento o lluvia. Deja un acabado satinado y el sistema completo puede intensificar el tono entre un 10 y un 20 %. La protección superficial no sustituye la impermeabilización constructiva del soporte.

07 — MATERIA Y VARIACIÓN

PARA ESPECIFICAR

Protección superficial Formma · Línea Limecoat · Limewax · cera natural de cera de abeja y agua de cal, acabado satinado · aplicada a brocha en capas finas y uniformes hasta saturar el soporte y bruñida con mopa o tejido de lana entre 30 y 60 min después de cada capa · consumo orientativo 0,2 L/m² por capa · aplicación entre +5 °C y +30 °C.

08 — DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Ficha técnica Limestucco Fino →

Manual de instalación
Limestucco Fino →

Matriz de aplicaciones y soportes
→

formmadesign.com/documentacion/limecoat

