

Línea Limecoat

Limeprimer

Imprimación de cal

Imprimación en base agua de cal que iguala las diferencias de absorción de los soportes minerales antes de aplicar los acabados Limecoat.

01 — PRODUCTO

Naturaleza	Uso	Aplicación
Imprimación de cal en base agua	Interior · Exterior	Paramentos verticales · Techos
Herramienta		
Brocha · Rodillo		

02 — CARACTERÍSTICAS

Regulariza la absorción del soporte para que el acabado Limecoat se comporte de forma homogénea. Especialmente indicada para cartón-yeso y zonas con reparaciones. No disimula cambios de textura: el soporte debe estar previamente alisado.

- Base agua de cal
- Transpirable
- Adherente
- Regulador de absorción

03 — APLICACIONES

	Interior	Exterior	Soportes compatibles	
Pared	Apto	Apto	Yeso	Apto
Techo	Apto	Apto	Cartón-yeso	Apto
			Mortero de cal	Apto
			Mortero de cemento	Apto
			Hormigón	Apto
			Pintura existente	Apto

La preparación de cada soporte se detalla en el Manual de instalación Limeprimer.

04 — DATOS TÉCNICOS

Tipo	Composición
Imprimación de cal en base agua	Agua de cal · carbonato · aditivos seleccionados
Dilución	Aspecto
Sin diluir	Líquido lechoso blanco
Número de manos	Consumo orientativo
2 · más capas en soportes muy absorbentes	0,15 L/m ² · total
Secado total	Secado entre manos
6–8 h	≥ 6 h
Formato comercial	Temperatura de aplicación
10 L	5–30 °C
	Envase de prueba
	1 L

PRESTACIONES

Viscosidad	8.400 cP	Brookfield RV · eje 3 · 12 rpm · 24 °C
pH	10	
Permeabilidad al vapor de agua	μ = 0,1 m	

05 — SISTEMA DE APLICACIÓN

01	02	03	04	05
Preparar soporte · firme, seco, limpio y alisado; reparar y limpiar	Remover el producto hasta consistencia uniforme	Primera capa sin diluir, a brocha o rodillo, de forma uniforme para evitar zonas brillantes	Secado mínimo 6 h · segunda capa	Acabado Limecoat

Preparación de soportes, herramientas, tiempos y criterios de ejecución: manual de instalación del acabado Limecoat →

06 — CONDICIONES Y LIMITACIONES

Temperatura de aplicación 5–30 °C	
Humedad relativa	50–80 %
Almacenamiento	Envase original cerrado herméticamente, en lugar seco y protegido de la lluvia. Utilizar el envase completo una vez abierto.
Conservación	Máx. 12 meses desde fabricación
Limitaciones	No aplicar con riesgo de heladas, bajo lluvia directa ni sobre superficies a pleno sol. No es un acabado: no disimula cambios de textura.

07 — MATERIA Y VARIACIÓN

PARA ESPECIFICAR

Formma · Línea Limecoat · Limeprimer · imprimación de cal en base agua · dos capas sin diluir a brocha o rodillo sobre soporte firme, seco, limpio y alisado · previa al acabado Limecoat.

08 — DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Manual de instalación de cada acabado →	Matriz de aplicaciones y soportes →
---	-------------------------------------

formmadesign.com/documentacion/limecoat

