

Línea Limecoat

Limestucco Estructurado

Manual de instalación · Estuco de cal



Ficha técnica, carta de colores y resto de documentación del producto:
formmadesign.com/documentacion/limecoat/limestucco

01 — ANTES DE EMPEZAR

El soporte debe estar firme, limpio, seco, estable y con buena planimetría.
Reparar previamente grietas, coqueras, desconchados e irregularidades.

02 — PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Utilizar Limeprimer cuando sea necesario regularizar soportes heterogéneos o diferencias de absorción.

03 — PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Limestucco Estructurado se suministra listo para usar.
Homogeneizar antes de aplicar.
Admite ajuste con agua hasta un 5 % para mejorar la textura. No superar esa proporción: reduce la cubrición y el poder de la cal.

04 — APLICACIÓN

Aplicar con llana o espátula en dos capas finas.
Granulometría aproximada de 700 µm. La aplicación debe respetar la presencia del árido y construir una superficie más material, evitando acumulaciones excesivas o diferencias de espesor innecesarias.

Consumo orientativo 1 kg/m² por capa · 2 kg/m² total orientativo

05 — SECADO

Entre manos 6 h

Secado total 24 h

Hay estucadores que aplican la segunda capa sobre la primera aún húmeda. Es una práctica de oficio que modifica la expresión final: validarla antes con una muestra.

06 — CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente 5–30 °C

07 — DUCHAS Y AGUA DIRECTA

En duchas se recomienda exclusivamente Limestucco Fino.

Limestucco Estructurado no está recomendado en duchas ni zonas de agua directa: su mayor rugosidad dificulta la limpieza y puede producir un peor envejecimiento.

08 — CONSERVACIÓN

Almacenamiento

Envase original cerrado

Conservación

Máx. 12 meses en envase cerrado