

Línea Limecoat



Limepaint

Manual de instalación · Pintura de cal

Ficha técnica, carta de colores y resto de documentación del producto:

formmadesign.com/documentacion/limecoat/limepaint

Limepaint es una pintura mineral a base de cal aérea CL90, cargas y pigmentos minerales, aditivos seleccionados y agua. Proporciona un acabado fino, mate, opaco y mineral, manteniendo la transpirabilidad propia de los revestimientos de cal.

Está formulada para uso interior y exterior.

01 — ANTES DE EMPEZAR

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de polvo, grasas, aceites, sales, moho o cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia.

Eliminar las partes mal adheridas y los revestimientos anteriores deteriorados. Reparar previamente grietas, fisuras, agujeros y otras irregularidades con un material compatible y respetar su tiempo de secado.

La correcta preparación del soporte es determinante para obtener un acabado uniforme.

02 — PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Limepaint funciona preferentemente sobre soportes minerales.

Cuando existan soportes mixtos, cartón-yeso encintado, reparaciones, parches o diferencias de absorción, aplicar Limeprimer para regularizar la superficie y favorecer un comportamiento homogéneo.

Sobre yeso continuo, Limepaint puede aplicarse directamente siempre que el soporte sea firme, seco, limpio y homogéneo.

Cuando existan dudas sobre el soporte, realizar previamente una prueba en una zona poco visible.

03 — PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Limepaint se suministra listo para usar.

Antes de aplicar, homogeneizar lentamente con agitador de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla uniforme, evitando introducir aire.

Admite ajuste con agua hasta un 5 % para mejorar la textura. No superar esa proporción: reduce la cobertura y el poder de la cal.

04 — APLICACIÓN

Aplicar dos manos de Limepaint con brocha/paletina o rodillo.

Trabajar de manera continua, manteniendo un criterio de aplicación uniforme en toda la superficie. La herramienta y el gesto de aplicación influyen en la expresión final del material.

Consumo orientativo 0,33 L/m² total · 2 capas

El consumo real puede variar según la absorción, rugosidad y naturaleza del soporte.

05 — SECADO

Entre manos 6 h

Secado al tacto 40–60 min

Secado total 24 h

Condiciones de referencia: +23 °C y 65 % HR. Los tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales y del soporte.

06 — CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente 5–30 °C

Humedad relativa 50–80 %

No aplicar bajo pleno sol directo, con viento fuerte, lluvia o cuando exista riesgo de heladas durante las siguientes 48 horas.

07 — ZONAS HÚMEDAS

Limepaint puede utilizarse en baños y cocinas fuera de las zonas sometidas a agua directa o salpicaduras continuadas. No utilizar como revestimiento de ducha.

08 — LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto esté fresco. Una vez seco, retirar mediante medios mecánicos adecuados.

09 — CONSERVACIÓN

Mantener siempre el producto herméticamente cerrado, en su envase original y en un lugar fresco, protegido de condiciones extremas. Evitar el contacto prolongado con el aire, ya que puede provocar el endurecimiento del producto.

Conservación Máx. 12 meses en envase original cerrado