



Manual de instalación · Estuco de cal

formmadesign.com/documentacion/limecoat/limestucco

01 — ANTES DE EMPEZAR

Reparar previamente grietas, coqueas, desconchados e irregularidades.

02 — PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Utilizar Limeprimer cuando sea necesario regularizar soportes heterogéneos o diferencias de absorción.

03 — PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Admite ajuste con agua hasta un 5 % para mejorar la textura. No superar esa proporción: reduce la cubrición y el poder de la cal.

04 — APLICACIÓN

Granulometría inferior a 100 µm. La segunda capa define el movimiento, la profundidad y la lectura de la llana. El acabado debe permanecer mineral y mate, evitando un pulido excesivo.

Consumo orientativo 1 kg/m² por capa · 2 kg/m² total orientativo

05 — SECADO

Secado total	24 h
--------------	------

Hay estucadores que aplican la segunda capa sobre la primera aún húmeda. Es una práctica de oficio que modifica la expresión final: validarla antes con una muestra.

06 — CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente 5–30 °C

07 — DUCHAS Y AGUA DIRECTA

En duchas se recomienda exclusivamente Limestucco Fino.

En ducha, sobre el Limestucco Fino completamente ejecutado y seco, aplicar el sistema de protección Formma:

- 01 **PRS PERFORMANCE** · Hidrofugante y oleofugante antimanchas. Aplicar mediante pulverización, brocha o rodillo según las indicaciones correspondientes.
- 02 **LIMEWAX** · Cera natural de protección. Aplicar a brocha en capas finas y uniformes hasta saturar el soporte, y bruñir con mopa o tejido de lana limpio entre 30 y 60 minutos después de cada capa.

Este sistema de protección deja un acabado satinado y puede incrementar la intensidad del tono aproximadamente entre un 10 % y un 20 %. Se recomienda realizar previamente una muestra completa incluyendo ambas protecciones.

08 — CONSERVACIÓN

Almacenamiento

Envase original cerrado

Conservación

Máx. 12 meses en envase cerrado