

Línea Limecoat

Limetech

Sistema continuo mineral

Sistema continuo mineral base cal, suministrado e instalado mediante el sistema de aplicación FORMMA para paredes, techos, suelos y zonas húmedas.



01 — PRODUCTO

Naturaleza

Micromortero mineral continuo base cal

Uso

Interior · Exterior

Aplicación

Paredes · Techos · Suelos

Acabado

Continuo · Mineral · Mate

Herramienta

Aplicación profesional mediante sistema FORMMA

Color

Carta Limecoat · 25 + a medida

02 — CARACTERÍSTICAS

Limetech extiende el universo material y cromático Limecoat a superficies horizontales y zonas de mayores exigencias. Se prescribe como sistema completo FORMMA y no como producto de aplicación independiente.

Continuo

Mineral

Resistente

Versátil

03 — APLICACIONES

	Interior	Exterior
Pared	Apto	Apto
Techo	Apto	Apto
Zona húmeda sin agua directa	Apto con sistema específico	Apto con sistema específico
Agua directa	Apto con sistema específico	Apto con sistema específico
Suelo	Apto	Apto

Soportes compatibles

Yeso	Apto con preparación
Cartón-yeso	Apto con preparación
Mortero de cal	Apto con preparación
Mortero de cemento	Apto con preparación
Hormigón	Apto con preparación
Pintura existente	Apto con preparación

La preparación de cada soporte se detalla en el Manual de instalación Limetech.

04 — DATOS TÉCNICOS

Tipo	Composición
Micromortero bicomponente base cal	Sistema mineral base cal · bicomponente
Número de manos	Aspecto
Según sistema prescrito	Revestimiento continuo mineral · mate
Formato comercial	Secado entre manos
No aplica como información comercial: sistema instalado	Según sistema y fase de aplicación
Suelos	Temperatura de aplicación
Apto	Según sistema prescrito
	Envase de prueba
	No aplica

PRESTACIONES

Granulometría	0,2 mm	
Densidad en polvo	1.175 ± 50 kg/m³	
Densidad en pasta	1.450 ± 50 kg/m³	
Densidad en endurecido	1.390 ± 50 kg/m³	28 días
Reacción al fuego	BFL-s1	
Espesor del sistema	2–3,5 mm · según aplicación	

05 — SISTEMA DE APLICACIÓN

01	02	03	04	05
Evaluación y preparación del soporte · estable, seco, limpio y regularizado	Imprimación / puente de adherencia según soporte · incorporar malla en suelos y sistemas que lo requieran	Aplicación de Limetech Base según sistema FORMMA	Aplicación de Limetech Finish según sistema FORMMA	Sellado y protección superficial prescrita para el uso

Preparación de soportes, herramientas, tiempos y criterios de ejecución: consulta técnica Formma: sistema suministrado e instalado →

06 — CONDICIONES Y LIMITACIONES

Temperatura de aplicación Según sistema prescrito	
Humedad relativa	Según sistema prescrito
Almacenamiento	Según componentes del sistema y condiciones FORMMA
Conservación	Según componentes del sistema y condiciones FORMMA
Limitaciones	No apto para piscinas, depósitos ni inmersión permanente. En duchas y agua directa requiere soporte previamente impermeabilizado, encuentros, pendientes y sumideros correctamente resueltos. Deben respetarse las juntas estructurales y de dilatación. La protección superficial no sustituye la impermeabilización constructiva.

07 — MATERIA Y VARIACIÓN

Los materiales minerales y su aplicación manual pueden producir ligeras variaciones de tono y textura. Estas variaciones forman parte de la naturaleza del sistema.

PARA ESPECIFICAR

Formma · Línea Limecoat · Limetech · color [Carta Limecoat] · sistema continuo mineral base cal para [pared/techo/suelo/zona húmeda] · suministrado e instalado mediante sistema FORMMA según soporte y uso.

08 — DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Carta de colores Limecoat →

Limpieza y mantenimiento
Limetech →

Matriz de aplicaciones y soportes
→

formmadesign.com/documentacion/limecoat/limetech

