

Piedra caliza densa y de grano fino, donde el tono gris cálido claro domina sobre el arena, se observan vénulas ramificadas de un blanco cremoso que ocasionalmente se expanden.



## DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Clase A1
Densidad aparente	2610 kg/m <sup>3</sup>
Porosidad abierta	7,5%
Resistencia a la abrasión	Valor máximo esperado: 25,50 mm Valor medio: 22,50 mm
Resistencia a flexión	Valor inferior esperado: 5,0 MPa Valor medio: 9,2 MPa Desviación estándar: 2,4 MPa
Resistencia a la heladicidad	Valor medio: - MPa Valor medio después de 56 ciclos: 10,4 MPa Disminución de la resistencia después de 56 ciclos: 0%
Resistencia a la compresión	Valor inferior esperado: 150 MPa Valor medio: 179 MPa Desviación estándar: 15 MPa

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Para el mantenimiento rutinario de las superficies, utilice siempre limpiadores neutros.

No utilizar en ningún caso productos agresivos que puedan dañar irreparablemente la superficie de la Limestone (como ácidos o productos desincrustantes).

Le recomendamos encarecidamente que no coloque objetos calientes, como teteras o sartenes, directamente sobre la Limestone, ya que pueden provocar decoloración o manchas.

Si su Limestone está expuesta a "agua dura" donde hay un alto contenido de minerales, deberá tener un poco más de cuidado ya que las propiedades de limpieza del FILACLEANER o detergente neutro se debilitarán. Por lo tanto, deberá utilizar estos productos con un poco más de frecuencia para que los restos de jabón, cal y similares no tengan la posibilidad de acumularse y congelarse.

<b>Pretratamiento</b>	<b>Limpieza durante la instalación</b>	<b>Sellador protector para uso interior</b>	<b>Sellador protector en zona húmedas</b>	<b>Mantenimiento diario</b>
FILAW68	FILA PS87	FILAFOB	FILAHYDROREP + FILAFOB	FILACLEANER JABÓN NEUTRO

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA



**Saw cut** / Corte de sierra

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



**Honed** / Apomazado

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)



**Bush Hammered** / Abujardado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



**Soft Bush Hammered** / Abujardado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE)



**Sandblasted** / Arenado

Application / Aplicación: (R) (PE) (ZH)



**Soft Sandblasted** / Arenado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (E) (ZH)



**Soft Shot Blasted** / Granallado-Cepillado

Application / Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



**Brushed** / Envejecido

Application / Aplicación: (R) (PI) (E) (P)