

El LimeDolomite estructurado es una pintura con mayor viscosidad respecto a la convencional, combinada con un árido de 200 micras y diseñado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. No es apto para suelos.

Ofrece una excelente adherencia a los soportes habituales en construcción, así como una alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV del sol. Su estructura cristalina refleja las radiaciones de luz y calor, lo que favorece la creación de temperaturas interiores óptimas.

Además de sus cualidades estéticas, LimeDolomite destaca por su enfoque eco-friendly. Este revestimiento es transpirable, contribuyendo a mantener un entorno saludable. Asimismo, LimeDolomite es completamente no tóxico y no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC), lo que garantiza su seguridad para su uso en espacios interiores.

Es un revestimiento con apariencia similar al estuco y se aplica de manera equivalente a la pintura. Se presenta lista para su aplicación. Su modo de aplicación puede ser solo con brocha, solo a rodillo o ambos. Según el acabado deseado se pasa la lana. Su tipo de acabado es rugoso. Se ofrecen 25 colores en carta y posibilidad colores a medida.



DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del aglomerante	Cal hidratada CL 90-S
Densidad aparente	1,45 ± 0,05 g/cm3
Disolvente	Agua
Viscosidad	6000 ± 10000 cp (UNE-EN ISO 2555)
PH	13 ± 0,05
Permeabilidad al vapor de agua	μ=15 (UNE-EN ISO 7783)
Conservación	Máx. 12 meses en envase cerrado
Tiempo de secado al tacto	40-60 min aprox. (+23°C, 65% HR)
Tiempo de secado para repintado	Desde 4 a 6 h (+23°C, 65% HR)
Tiempo de secado total	24 h (+23°C, 65% HR)
Temperatura de aplicación límite	Entre +5 °C a +30 °C
Envases	Botes de 1 y 15 litros
Rendimiento 1 capa	4-5 m2/L
Rendimiento 2 capas	2-3 m2/L