

Una piedra caliza natural de tonos claros en beige y blanco, con suaves contrastes en gama cálidas. Sus inclusiones y fragmentos sedimentarios le otorgan una textura orgánica y única en cada corte.



DATOS TÉCNICOS

Reacción al fuego	Clase A1
Densidad aparente	2660 kg/m³
Porosidad abierta	5,3 %
Resistencia a la abrasión	Valor máximo esperado: 23,50 mm Valor medio: 22,00 mm
Resistencia a flexión	Valor inferior esperado: 9,3 MPa Valor medio: 11,2 MPa Desviación estándar: 1,0 MPa
Resistencia a la heladicidad	Valor medio: 11,2 MPa Valor medio después de 56 ciclos: 10,3 MPa Disminución de la resistencia después de 56 ciclos: 8%
Resistencia a la compresión	Valor inferior esperado: 66 MPa Valor medio: 96 MPa Desviación estándar: 17 MPa



Corte de Sierra

Aplicación: (PI)



Apomazado

Aplicación: (E) (R) (PI) (P)



Abujardado

Aplicación: (R) (PE) (PI) (ZH)



Abujardado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



Arenado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH)



Arenado-Cepillado

Aplicación: (R) (PI) (PE) (ZH) (E)



Envejecido

Aplicación: (R) (PI)



Antica-Cepillado

Aplicación: (PE)

- (R) Revestimiento
- (E) Encimera (Poros tapados)
- (PI) Pavimento interior
- (ZH) Zonas húmedas
- (PE) Pavimento exterior
- (P) Piscina